



Saint-Gobain do Brasil

Divisão Brasilit.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos

Versão: 04

Data: 01/01/2011

Pág. 1/5

PLACA PLANA CIMENTÍCIA SEM AMIANTO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da empresa e unidade fabril

Saint-Gobain do Brasil Prod. Inds. e para Construção Ltda.
Fábrica Capivari
Rod. Campinas-Tietê SP-101, 1600
13360-000 Capivari/SP
Tel. 55-19-3492-9602

Tel. de emergência 19-3492-9602

Nome dos produtos: Brasiplac.

Sinônimo para os produtos: Placa plana cimentícia sem amianto, placa plana cimentícia em CRFS – cimento reforçado com fibra sintética.

Família Química: Silicatos de cálcio hidratados, carbonatos, fibras de celulose e sintética.

Fórmula Química: não aplicável

Nome Químico: não aplicável.

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

As placas de cimentícias sem amianto são produtos comercializados para serem utilizados em fechamentos laterais em residências e indústrias em sistemas construtivos conhecidos como “Dry wall”. Elas são elaboradas a partir de uma mistura de cimento portland, calcário, celulose e fibras de reforço sintéticas a base de polipropileno (PP). Podem ser fornecidas com ou sem impermeabilização acrílica.

<u>Nome do ingrediente</u>	<u>Registro CAS</u>	<u>Quantidade típica (% em peso)</u>
Cimento Portland (Silicato de Cálcio hidratado)	1344-95-2	30 a 60%
Carbonato de cálcio	471-34-1	30 a 60%
Fibra de celulose não branqueada	9004-34-6	1 a 5%
Fibra de Polipropileno (PP)	9003-07-0	1 a 5%
Impermeabilizante acrílico	--	<1%

INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE OS INGREDIENTES

Estes produtos não contem qualquer forma de amianto.

O carbonato de cálcio pode conter carbonato de magnésio (dolomita) em sua composição.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS



Saint-Gobain do Brasil

Divisão Brasilit.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos

Versão: 04

Data: 01/01/2011

Pág. 2/5

Perigos mais importantes e efeitos do produto

Produto não-explosivo, não-inflamável e não-combustível.

Efeitos do produto Este produto é inofensivo ao contato humano e não-biodegradável. Pode ser reciclado em caso de acidentes desde que não tenha sido contaminado por qualquer outro agente externo. Não apresenta perigo importante específico.

Efeitos potenciais à saúde e sintomas de exposição

Rotas primárias de entrada:

Inalação A poeira pode causar irritação ao trato respiratório superior. A inalação da poeira gerada durante operações de corte, perfuração ou desbaste pode provocar irritações (espirros ou espasmos) em algumas pessoas com históricos de problemas respiratórios ou alergias a poeiras.

Olhos Fragmentos ou pó podem causar irritação devido ao atrito mecânico.

Pele O pó pode causar irritação mecânica. Em pessoas com hipersensibilidade pode causar irritações leves.

Ingestão A ingestão não é ocorrência normal sob condições de uso. Se a ingestão do pó ocorrer, irritação na boca e no trato gastrointestinal é possível.

Carcinogenicidade Poeira deste produto não é esperado ter efeitos carcinogênicos.

Mutagenicidade Poeira deste produto não é esperado ter efeitos mutagênicos.

Teratogenicade Poeira deste produto não é esperado ter efeitos teratogênicos.

Toxicidade reprodutiva Poeira deste produto não é esperado causar qualquer efeito tóxico reprodutivo.

Produtos com interação toxicológica Desconhecido.

Efeitos ambientais Produto não-biodegradável.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação No caso irritação por inalação, transferir a pessoa para local ventilado. Na ocorrência de dificuldade respiratória, providenciar atendimento médico.

Contato com a pele Lavar a área afetada com água e sabão.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS (CONTINUAÇÃO)



Saint-Gobain do Brasil

Divisão Brasilit.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos

Versão: 04

Data: 01/01/2011

Pág. 3/5

Contato com os olhos	Em caso de contato com os olhos, lavar com água limpa ou soro fisiológico em abundância. Se necessário, procurar um médico.
Ingestão	Este produto não é provável de ser ingerido. No caso de ingestão, promover a diluição bebendo grandes quantidades de água. Não induza o vômito. Procurar atendimento médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

As placas cimentícias sem amianto não são inflamáveis ou combustíveis.

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO

Derramamento	Coletar o material e dispor em aterro ou local destinado aos resíduos não perigosos classe A por apresentar uma leve alcalinidade a exemplo de todos os materiais a base de cimento.
Controle de poeira	Boas práticas de engenharia e limpeza devem ser utilizados para minimizar a liberação de poeira durante o corte, perfuração e desbaste de placas cimentícias sem amianto. Nestes tipos de operações é imprescindível o uso de máscaras contra poeira com proteção tipo PFF-1 (filtro mecânico).
Prevenção de exposição	Vide item 8 – Controle de exposição e proteção individual.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Não há requisitos especiais para estocagem e transporte deste produto.

Não há requisitos especiais quanto ao contato com materiais incompatíveis. O produto não apresenta incompatibilidade com outros produtos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamentos de proteção individual

- Prevenção da exposição pessoal Durante as operações de corte, perfuração e desbaste, é imprescindível o uso de proteção respiratória – máscara PFF-1 (filtro mecânico).

Parâmetro de exposição para poeira:

OSHA PEL: 15 mg/m³ poeira total; 5mg/m³ poeira respirável.

ACGIH TLV: 10 mg/m³ poeira total.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CONTINUAÇÃO)



Saint-Gobain do Brasil

Divisão Brasilit.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos

Versão: 04

Data: 01/01/2011

Pág. 4/5

- | | |
|----------------------|--|
| - Manuseio seguro | Equipamentos de segurança adequados devem ser utilizados. Luvas protetoras e óculos de proteção são imprescindíveis nas operações de corte, perfuração e desgaste. |
| - Medidas de higiene | Comidas e bebidas devem ser evitadas em áreas onde o produto está sendo manuseado. |

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência:	Placa de cimentícia.
pH	Alcalino
Temperatura de amolecimento (°C)	Não aplicável
Temperatura de fusão (°C)	Não aplicável
Ponto de fulgor (°C)	Não aplicável
Temperatura de ignição (°C)	Não aplicável
Limites de Explosão	Não disponível
Densidade específica (g/cm ³)	1,45 (valor típico)
Solubilidade em água	Praticamente insolúvel, apenas com leve característica alcalina.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - Estabilidade | Estável |
| - Reatividade | Não reativo |
| - Incompatibilidade | Incompatibilidades desconhecidas |
| - Reatividade em água | Não reativo |
| - Produtos perigosos de decomposição | Não existentes |

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS



Saint-Gobain do Brasil

Divisão Brasilit.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos

Versão: 04

Data: 01/01/2011

Pág. 5/5

Este produto não é tóxico desde que mantido em sua forma intacta. O mesmo se aplica a poeira que pode ser gerada durante corte, perfuração e desgaste.

Informação de acordo com diferentes meios de exposição Não foi constatado possuir qualquer efeito toxicológico. Efeitos carcinogênicos, mutagênicos, embriotóxicos, tóxicos e quaisquer outros efeitos específicos são desconhecidos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais Produto estável e não-biodegradável. Efeitos ecotoxicológicos não são conhecidos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de disposição
- Produto e resíduos Descartes de retalhos e poeira das placas cimentícias SEM AMIANTO são classificados como resíduos sólidos não perigosos classe A, reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Desta forma, estes materiais podem ser encaminhados para aterros de materiais de construção oficiais em acordo com as leis locais, estaduais e federais de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Legislação Nacional e internacional Para transporte doméstico, as placas cimentícias SEM AMIANTO não são classificadas como produtos perigosos pelos órgãos de transporte brasileiros.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas Não há regulamentações específicas aplicáveis às placas cimentícias SEM AMIANTO.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações complementares Nenhuma

Referências bibliográficas Nenhuma